



MEMBRANA LIQUIDA

Composición Básica

Resina acrílica, pigmentos orgánicos e inorgánicos, cargas inertes, aditivos y agua.

Descripción

Producto de alta elasticidad y durabilidad, con óptima resistencia a la abrasión y la intemperie.

Es indicado como pintura impermeabilizante de techos así como paredes externas de albañilería, cemento amianto, yeso y ladrillos a la vista, y tejas,

Evita la infiltración de humedad provocada por el agua de lluvia.

También es indicado para la corrección de microfisuras en paredes de albañilería. Fisuras mayores pueden ser corregidas con el propio producto mezclado con arena media en la proporción 1:2 en volumen.

Colores

Blanco.

Textura

Lisa.

Rendimiento

Techos: 1.2 kg/m². Rendimiento variable de acuerdo con la dilución, rugosidad y absorción del sustrato, preparación de la superficie, método y técnicas de aplicación. Considerar en las aplicaciones a pistola un factor adicional de pérdida. Paredes: 30-40 m²/ galón / mano

Plazo de Almacenaje/Garantía

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en local cubierto, a la sombra, seco y ventilado, desde que el envase no haya sido abierto, dañado por acción química, física o de otros agentes externos.

Métodos de Aplicación y Dilución

- Pincel / Brocha (Paredes): Diluir con 10% de agua.
- Rodillo de corderito (Paredes): Diluir con 10% de agua.
- Pistola (Paredes): Diluir con 20% de agua.
- Pincel / Brocha / Rodillo (Techos): Primera mano diluir 20%. Manos siguientes no es necesaria dilución.

Secado

Al toque: 1 hora

Manipuleo: 2 horas

Completo: 4-6 horas

Mano siguiente: 6 horas

A 25°C e 60% de humedad relativa del aire.

Preparación de la Superficie

La superficie a ser pintada deberá estar limpia y seca, curada, lisa y nivelada con textura y grado de absorción uniformes,

Excenta de partículas sueltas, aceites, grasas, moho, sales solubles o cualquier otra suciedad,



Albañilería: Espere la cura del revoque (28 días). Cepillar para retirar las partículas sueltas.

Repintura: Si la pintura estuviese en buenas condiciones, lijar. Remover el polvo. En las partes con problemas remover la pintura y reaplicar el producto.

Observaciones

Los techos y azoteas se recomienda que presenten pendientes suficientes para permitir el escurrimiento

Se recomienda la aplicación de una mano previa del producto diluído con 20% de agua, como sellador. Después deben ser aplicadas dos a tres manos diluído conforme "Métodos de Aplicación y Dilución".

No es recomendado el uso de otros acabados sobre este producto.

Pueden ocurrir manchas después de las primeras lluvias, pero estas desaparecerán cuando la superficie fuera lavada y no comprometen las propiedades finales de desempeño del producto.

No se recomienda su aplicación en terrazas o zonas de alto tránsito

Recomendaciones

Aguardar como mínimo 28 días antes de aplicar pintura y productos auxiliares sobre revoque o concreto nuevos.

Para garantizar los beneficios de durabilidad, aguardar como mínimo 2 semanas para la limpieza de la superficie pintada.

Para la limpieza de la superficie pintada, usar detergente líquido neutro y esponja, enjuagar con agua limpia. El uso de productos abrasivos puede dañar la superficie pintada.

Limpiar gotas y salpicaduras de pintura con alcohol y agua, en tanto se encuentren húmedos.