

MAJESTIC AQUA STAIN

Producto clasificado conforme norma NBR 11702 — Tipo 4.4.2.2

Descripción

Majestic Aqua Stain realza las vetas naturales de la madera proporcionando un acabado satinado y sedoso, es a base de agua, posee secado rápido, bajo olor, alta resistencia, acción fungicida y algicida, hidrorrepelencia y triple protección UV. Majestic Aqua Stain es protección y belleza para la madera y bienestar para ti y tu familia.

Superficies

Maderas en general como decks, pérgolas, puertas, ventanas, paredes y revestimientos de madera.

Principales beneficios

Alta repelencia y protección, fácil aplicación y mantenimiento, secado rápido y sin olor*. *En hasta 3h después de la aplicación.

Colores

Natural. Obs.: El color final del acabado se ve influenciado por el color del sustrato y el número de capas aplicadas.



Información Técnica

Presentación	0,9L y 3,6L
Plazo de Validez Envase cerrado, sin uso	36 meses
Plazo de Validez Después de abierto el envase	6 meses*
VOC Compuestos Volátiles Orgánicos	Máx. 130 g/L
Sólidos por Peso	28,0 a 35,0%
Peso Específico	0,9 a 1,2 g/cm³
Punto de Fulgor	VER FDS

* Envase cerrado y sin dilución

Manos y Secado



3
manos



Al tacto: 1h
Entre manos: 4h
Completa: 6h

A 25°C y 60% de humedad.

Rendimiento (m²/demão)

hasta
17m²
(0,9L)



hasta
68m²
(3,6L)

El rendimiento indicado es un valor orientativo, obtenido por el promedio de aplicación sobre una superficie debidamente preparada y sellada. Este rendimiento puede variar según la dilución del producto, técnica de aplicación, absorción de la superficie, espesor de aplicación, pudiendo ser necesario un mayor número de capas.

Diluição e Ferramentas

PINCEL



Pronto para uso

Muñeca o PAD



Pronto para uso

Recuerde homogeneizar bien el producto antes de utilizar!

Ambiente/Acabamento

Interno e Externo:

Acetinado

Composição

Emulsão látex modificada, pigmentos inorgânicos, absorvedores de UV, aditivos y agua. Contiene bactericida, fungicida y algicida.

Sistema de Pintura

Preparación de la Superficie (NORMA NBR13245)

Todas las superficies a pintar deberán estar correctamente preparadas, observando las condiciones siguientes: Perfectamente limpia, exenta de partículas sueltas, aceites, grasas, ceras, moho o cualquier otra suciedad; Con textura y grado de absorción uniformes; Seca, curada, libre de humedad e infiltraciones. No pintar sobre madera húmeda o verde o con contenido de humedad mayor al 15%. Eliminar suciedades e incrustaciones adherentes por medio mecánico. El polvo originado por el lijado de la madera debe ser completamente removido con paño húmedo.

Para superficies con suciedad, moho/algas o degradadas por la intemperie, realizar la limpieza utilizando una solución de agua clorada al 1% de cloro activo (mezcla de agua sanitaria con agua 1:1), aguardar 60 minutos para que la solución actúe, lavar para remover la solución y los residuos, y aguardar el secado completo para ejecutar la pintura. En caso de superficies muy contaminadas con hongos, algas y moho, repetir este proceso después de 15 días para evitar la reaparición del problema.

Maderas nuevas: Lijar con lija 180/240 y remover el polvo con paño húmedo. En maderas resinosas, realizar varios lavados con Thinner para remover extractos solubles de la madera. Aguardar el secado total de la madera para realizar la aplicación del producto;

Repintado sobre Stain: si la pintura está en buenas condiciones, lijear con lija 280 y remover el polvo con paño húmedo. En caso de que la pintura esté muy deteriorada o descascarándose, remover con Removedor Renner y corregir la superficie.

Lijar con lija fina 380/400 después de la aplicación de la primera capa, para eliminar las astillas de la madera. Pintar todos los 6 lados del sustrato, para garantizar la máxima durabilidad.

Pré-pintura

Productos Auxiliares: El Majestic Aqua Stain debe ser aplicado directamente en la madera.

Pintura

Después de la correcta preparación de la superficie, aplicar 3 o 4 capas del producto, listo para usar, sin estirar la aplicación, utilizando pincel, directamente sobre la madera y de modo uniforme, siempre en el sentido de las vetas de la madera, garantizando así buena penetración en las fibras. En caso de que la aplicación se haga con PAD/muñeca, aplicar 1 capa más de la indicada y utilizar pincel en los bordes y lugares donde el PAD no alcance.

- Vea cómo está el tiempo o el pronóstico del tiempo.
- Recuerde proteger todo lo que no desea pintar.
- Abra el envase y mezcle bien el producto con una espátula.
- Producto listo para usar, no diluya.
- Aplique una capa y termine una superficie completa siempre que comience. Nunca pinte sobre madera húmeda o verde.
- Aguarde el tiempo de secado entre capas, lije y aplique una nueva capa. Repita el proceso con la tercera capa. Verifique si será necesario mayor número de capas, conforme la absorción de la madera.
- Después del tiempo de secado final, su pintura estará lista y hermosa.

Después de pintar: Limpie las herramientas con agua. OBS.: En determinados tipos de maderas resinosas, pueden ocurrir manchas en la superficie, en contacto con agua o retardo de secado, debido al tanino presente en el sustrato. Para estos tipos de maderas, el mantenimiento de la pintura será necesario en menor tiempo.

Sistema de Pintura

Para limpieza de la superficie pintada, usar detergente líquido neutro y esponja suave. La limpieza deberá efectuarse de forma suave y homogénea, en toda la superficie pintada. Enjuagar con agua limpia. El uso de productos abrasivos puede dañar la superficie pintada.

Homogeneizar bien el producto antes de utilizarlo.

Utilizar solamente productos recomendados por la empresa para evitar problemas de compatibilidad entre los productos y obtener el máximo desempeño de la pintura.

En caso de ser necesario efectuar reparos/retoques de pintura, pintar la superficie por completo hasta una discontinuidad (como una esquina), pues la pintura sufre un envejecimiento natural, y cuando se retoca solamente en una parte, puede ocurrir diferencia de aspecto, textura y color.

Recomendaciones generales

Condiciones climáticas: Aplicar con temperatura entre 10 y 40°C, y con humedad relativa del aire entre 40 y 80%; pinturas fuera de estas condiciones, podrán presentar problemas de secado, adherencia, corrugado, marcas de pincel, manchas de brillo y color, entre otros problemas.

No recomendamos efectuar pinturas externamente, si en un período de 24 horas se está esperando lluvia o condensación intensa de humedad (neblina, rocío, brisa marina...).

La pintura sobre superficies calentadas y/o con incidencia directa del sol deben evitarse, pues en caso contrario podrán ocurrir problemas de falta de adherencia, corrugado, marcas de pincel, manchas de brillo y color, etc.

No aplicar en ambientes cerrados sin circulación de aire, por cuestiones de seguridad, salud y para que la pintura pueda secar/curar adecuadamente, sin dejar manchas o pegajosidad.

Después de período de lluvia, aguardar por lo menos 3 días de buen tiempo, para que la superficie seque, antes de efectuar la aplicación.

Podrán ocurrir manchas después de las primeras lluvias irregulares, debido a migración de componentes hidrosolubles presente en todas las pinturas base agua, en caso de que esto ocurra, recomendamos un pronto lavado de la superficie con agua en abundancia sin frotar, en caso de que ocurra una demora en la ejecución del lavado, las manchas no serán removidas; en este caso, ejecutar una nueva pintura. Estas manchas no comprometen las propiedades finales del producto, recomendamos evitar pintar en períodos lluviosos.

Condiciones de almacenamiento: Mantener en lugar cubierto, a la sombra, seco y ventilado, con el envase herméticamente cerrado. El plazo de validez es de 36 meses a partir de la fecha de fabricación siempre que el envase no haya sido abierto, dañado por acción química, física u otros agentes externos. Después de abierto, el producto tiene validez de 6 meses si se almacena correctamente.

Condiciones de Garantía

PPG garantiza la integridad de la película aplicada, por el período de 3 años, siempre que se apliquen 3 manos del producto, en los 6 lados de la madera, buscando la impregnación del producto y siempre que se observen rigurosamente todas las instrucciones presentes en el envase y boletín técnico del producto. Cumplidas estas consideraciones, el Stain no presentará descascaramiento. Están excluidos de esta garantía los problemas derivados de la calidad del sustrato pintado, el envejecimiento natural y progresivo al que todos los materia

les están sometidos, fisuras y/o grietas derivadas de la dilatación y contracción de la superficie, moho debido a la mala preparación del sustrato antes de la pintura y falta de limpieza y mantenimiento anual, problemas de ingeniería o proyecto. Este producto tampoco garantiza el desgaste característico e inherente a cualquier Stain, tales como pérdida gradual del brillo y color en superficies externas. Estas características, sin embargo, no comprometen la protección y la durabilidad del producto. La garantía se limita a la reposición del producto. Mantenga en su poder la factura original de la compra, el número del lote y el plazo de validez del producto y sus complementos.

Dúvidas?

Este material fue desarrollado con base en lo mejor de nuestro conocimiento técnico, proporcionando informaciones generales sobre nuestros productos y usos, no pudiendo ser consideradas como garantía de propiedades específicas de cada producto o de sus aplicaciones. De esta forma, nos reservamos el derecho de alterar estas informaciones sin aviso previo, en función del perfeccionamiento y evolución continua del conocimiento técnico.

Las informaciones son válidas única y exclusivamente para las aplicaciones descritas en este BT. Para aplicaciones diferentes de las especificadas u otras recomendaciones, consulte nuestro Servicio de Atención al Consumidor - SAC (0800-2330) o por el email comunicacionrenner@ppg.com

Para informaciones de seguridad, consulte FDS en el sitio web www.tintasrenner-deco.com.br

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.

Rodovia Estadual RS 118, nº 5200

Gravataí - RS

CNPJ: 43.996.693/0002-08